

Lagningsbruk

Putsning av betongväggar och andra starka cementbaserade underlag. Mindre håligheter upp till 15 mm skiktjocklek. Större ytor 2–6 mm skiktjocklek.

Arbetsanvisning

Förarbete:
Underlaget ska förvattnas.

Blandning:
Blandas maskinellt med bormaskin och visp eller snabbgående blandare i cirka 5 minuter. Använd ca 5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Applicering:
Applicera produkten med filtbräda, alternativt en slät stålspackel.

Efterarbete:
Eftervattna det hårdnande bruket.

Användningsråd:
Skydda alltid den lagade ytan mot regn. Under varma förhållanden ska den även skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Teknisk data

Bearbetningsbar	Ca 2 h
Åtgång	Ca 8 kg/m ² vid 5 mm putsskikt
Skiktjocklek	Mindre håligheter upp till 15 mm, större ytor 2–6 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 10 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.